

# PRIME AKTOMSLAG

## Produktbeskrivning

Aktomslag består av för ändamålet speciellt framtaget träfritt, ofärgat, obestruket papper fritt från optiska vitmedel. Papperet kännetecknas av hög vikstyrka vilket ger aktomslaget utmärkt mekanisk uthållighet.

Aktomslaget uppfyller krav för aktomslag enligt Svensk Standard SS-ISO 16245:2010 (och därmed även krav för ISO 9706). Aktomslaget uppfyller krav i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:4.

## Användning

Dokument som ska förvaras och bevaras länge bör vara skyddade mot damm, ljus, fukt, nötning, luftföroreningar och annat som kan skada dem. Aktomslag utgör primärskydd.

Characteristic	Method	Unit	Average data
Substance	NF EN ISO 536	g/m	120
Thickness	ISO 534	μ	144
Smoothness WS	NF ISO 5627	s	20
Smoothness FS	NF ISO 5627	s	20
MD tear resistance	NF en 21974	mn/m	1000
CD tear resistance	NF EN 21974	mn/m	1100
Cobb	NF EN 20535	g/m <sup>2</sup>	22
MD Tensile strength	ISO 1924/2	N/15 mm	140
pH hot extract			8
Smoothness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/mn	280
CIE whiteness	ISO 11475		76
Folding endurance MD	Lhomargy method ISO 5626 – 2 kg weight	number of double folds	250
Folding endurance MD	Lhomargy method ISO 5626 – 2 kg weight	number of double folds	200
Humidity		%	45
CD tensile strenght	ISO 1924/2	N/15 mm	70
L*/a*/b*	CIE L*,a*,b*		94/-0,3/2,5
Opacity	NF ISO 2471	%	92
Alkaline reserve		%	>2

## Processing Securities

Storing and processing is best at 35–55% rel humidity and at temperature of 20–25°C

Angivna värden är riktvärden och ändringar kan förekomma utan förvarning.