



**Används inomhus för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade golv samt grundbehandling av lutbehandlade trätytor**

#### **Allmänt**

Gammeldags Träsåpa är återfettande. Den ger extra skydd åt trä enligt gammal tradition och en behaglig träyta.

Gammeldags Träsåpa finns ofärgad eller med vitt pigment.

Den vitpigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehandling av golv som grundbehandlats med Gammeldags Trälut vit, men även för underhåll och rengöring av golv behandlade med Timberex vitpigmenterade oljor. Följ samma instruktioner som för ofärgad såpa.

**Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.**



## STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

### Åtgång

Rengöring: 0,5 dl såpa + 10 l ljummet vatten

Grundbehandling: 1 dl såpa + 6 dl ljummet vatten (7 dl färdigblandad vätska räcker till 7-10m<sup>2</sup>)

Periodiskt underhåll: 1 l såpa + 10 l ljummet vatten

### Verktyg

Hink, skurborste, trasa/mopp, dammsugare. Vid grundbehandling polermaskin + röd rondell (större ytor), hållare + rött skurblock (mindre ytor samt för borttagning av ev. fläckar).



Hink



Skurborste



Trasa/mopp



Dammsugare



Polermaskin + röd rondell



Skurblockshållare + rött skurblock

### Rengöring av såpa- eller oljebehandlade golv / periodiskt underhåll

**1.** Dammsug alt. tormoppa golvet noga. **2.** Fukttorka golvet med såpalösning enligt ovan med en väl urvriden mopp/trasa, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. **3.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk. **4.** I offentlig miljö torrpoleras golvet periodvis med maskin + röd rondell för bästa resultat.

### Grundbehandling

**1.** Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C°. Slipa ytan ordentligt före grundbehandling, som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ. Dammsug ytan fri från allt slipdamm. **2.** Utför ev.lutbehandling (se separat instruktion) beroende på önskat slutresultat. **3.** Skaka såpaflaskan (extra noga för pigmenterad såpa). Blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan. Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på hur gammalt eller poröst golvet är. **4.** Lagg ut såpalösningen på golvet med mopp/trasa. **5.** Låt torka ca 1 tim. (beroende på luftfuktighet/temperatur) eller tills ytan känns yttorr. **6.** Upprepa punkt 4-5 ovan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. Direkt efter sista appliceringen torka bort ev. överskott med luddfri trasa. **7.** Efter ca 24 tim. torrpolera golvet med hållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor). **8.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

### Fläckborttagning

**1.** Dammsug alt. tormoppa golvet noga. **2.** Bearbeta fläcken med såpalösning enligt dosering 0,5 dl Såpa + 10 liter ljummet vatten. **3.** Om fläcken sitter djupt, tag ett rakblad och skrapa försiktigt på fläcken. Sitter den fortfarande kvar använd ett finare sandpapper och putsa bort märket. **4.** Grundbehandla den nu träreana fläcken genom att stryka ut ett lager såpalösning enligt dosering 1 dl Såpa + 6 dl ljummet vatten. Låt torka och upprepa sedan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. **5.** För bästa resultat torrpolera med hållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor).



Ofärgad

Vit

De avbildade kulörerna är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

### Säkerhet

Säkerhetsinformation för produkten finns på produktetiketten. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

